

# Chemische Beständigkeit

## von Siegling Prolink Materialien

Die Angaben zur Beständigkeit basieren auf den Informationen unserer Rohstoffhersteller und Lieferanten.

Wir empfehlen, die Beständigkeitsangaben im Rahmen der jeweiligen Betriebsverhältnisse und der auf das Band einwirkenden Medien selbst zu prüfen.  
Die Eigenschaften von Friction-Top-Modulen können von denen des Modulkörpers abweichen.

Auf Anforderung liefern wir Ihnen gerne entsprechende Muster.

Die Handhabung der Beständigkeitsangaben wird durch Verwendung üblicher Begriffsbestimmungen sowie allgemein bekannter Namen und Bezeichnungen erleichtert.

### Inhalt

<b>Stoffklassen</b>	<b>2</b>
<b>Einzelne Stoffe/ Chemikalien</b>	<b>3</b>

#### Werkstoffe

Kurzzeichen	=	Werkstoff
PP	=	Polypropylen
PE	=	Polyetylen
POM	=	Polyoxymethylen (Polyacetal)
PA	=	Polyamid
PBT	=	Polybutylenterephthalat

#### Zeichen

●	=	Beständig
○	=	Eingeschränkt beständig
-	=	Unbeständig

# Stoffklassen

	Polypropylen (PP)	Polyethylen (PE)	Polyacetal (POM)	Polyamid (PA)	Polybutylente- rephthalat (PBT)
Aldehyde	●	○	○	○	
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	●	●	●	●	●
Alkohole	●	●	●	●	●
Amine	●	●	○	●	
Aromatische Kohlenwasserstoffe	○	○	○	●	○
Chlorierte Kohlenwasserstoffe	—	○	●	○	○
Ether	—	○	●	●	●
Ester	○	●	—	●	○
Fette, Öle	●	●	●	—	●
Flußsäure	○	○	—	—	●
Halogene trocken	○	—	—	—	
Ketone	○	●	○	●	—
Kraftstoffe	○	○	●	●	●
Laugen schwach	●	●	●	●	●
Laugen stark	●	●	●	○	●
Lösungen anorganischer Salze	●	●	●	●	●
Mineralköhl	●	●	●	●	●
Organische Säuren	○	●	●	○	○
Oxidierende Säuren	—	—	—	—	○
Säuren schwach	●	●	○	—	○
Säuren stark	●	○	—	—	—
Terpentin	—	—	●	○	○
Ungesättigte Chlorkohlenwasserstoffe	—	—	●	○	○
Wasser kalt	●	●	●	●	●
Wasser heiss	●	●	●	○	—

# Einzelne Stoffe/Chemikalien

	Polypropylen (PP)		Polyethylen (PE)		Polyacetal (POM)		Polyamid (PA)	
	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F
Aceton	●	●	●	●	○	○	●	●
Alkohol (alle Sorten)	●	●	●	●	●	○	●	●
Aluminumverbindungen	●	●	●	●	—	—	●	●
Ameisensäure (85%)	●	○	●	—	○	○	●	●
Ammoniak	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammoniumverbindungen	●	●	●	●	●	—	●	●
Anilin	●	●	●	●	—	—	○	—
Apfelsäure (50 %)	●	●	●	●	●	—	●	●
Arsensäure	●	●	●	●	●	—	—	—
Bariumverbindungen	●	●	●	●	●	—	●	●
Baumwollsamenöl	●	○	—	—	—	—	●	●
Benzin	●	●	—	—	—	—	●	●
Benzoësäure	●	●	●	●	●	—	○	○
Benzol	○	—	○	—	○	○	●	●
Benzolsulfinsäure (10 %)	●	●	●	●	●	—	—	—
Beschichtungslösung	●	●	●	●	●	—	—	—
Bier	●	●	●	●	●	●	—	—
Bleiazetat	●	●	●	●	●	—	●	●
Borax	●	●	●	●	●	—	—	—
Borsäure	●	●	●	●	●	—	●	●
Bromwasserstoffsäure (50 %)	●	●	●	●	●	●	●	●
Buttersäure	●	—	●	○	—	—	●	●
Butylacrylat	—	—	●	○	—	—	—	—
Chlor	—	—	—	—	—	—	—	—
Chlorbenzol	—	—	○	—	○	○	●	●
Chloressigsäure	●	●	—	—	—	—	—	—
Chlorgas	—	—	○	—	—	—	—	—
Chloroform	—	—	—	—	—	—	○	—
Chlorwasser (0,4 % Cl)	○	○	○	○	—	—	—	—
Chromsäure (3 %)	●	●	●	●	●	○	○	—
Chromsäure (50 %)	●	●	●	●	●	—	—	○
Cyclohexane	●	●	○	—	—	—	●	—
Cyclohexanol	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclohexanon	●	●	●	●	●	—	—	—
Dextrin	—	—	—	—	○	○	●	●
Dibutylphthalat	●	●	—	—	—	—	—	—
Diethylamin	●	●	●	—	—	—	—	—
Diethylether	●	●	●	●	●	—	—	—
Diglycolsäure (30 %)	●	●	●	—	—	—	—	—
Diisooctylphthalat	●	—	—	—	—	—	●	●
Dimethylamin	●	●	●	○	○	○	●	●
Dimethylphthalat	●	●	○	—	—	—	●	●
Diocetylphthalat	○	○	—	—	—	—	—	—
Düsentreibstoff	○	—	○	○	●	●	●	●
Erdnussöl	●	●	—	—	—	—	●	●
Essig	●	●	●	●	●	●	●	●
Essigsäure (5 %)	●	●	●	●	●	●	○	—
Essigsäure > 5%	●	●	●	●	○	○	—	—
Ethylacetat	●	●	●	●	●	○	—	—
Ethylamin	●	●	●	●	●	—	—	—
Ethyłäther	●	●	●	●	●	●	●	○
Ethyenglycol (50 %)	●	●	●	●	●	●	●	—
Ferri-/Ferroverbindungen	●	●	○	●	●	—	○	—
Fluorwasserstoffsäure (35 %)	●	●	●	●	●	—	—	—
Formaldehyd (37 %)	—	—	—	—	—	—	—	—
Fotografische Lösungen	●	●	●	●	—	—	●	—
Freon	●	●	●	●	●	●	●	—
Fruchtsäfte	○	—	●	—	●	●	●	●
Furfural	●	●	●	●	●	●	●	—
Gerbsäure (10 %)	●	●	●	●	●	—	—	—
Getränke (alkoholfrei)	●	●	●	●	●	●	●	●
Glukose	—	—	○	—	●	●	●	●
Glycerol	●	●	○	—	—	●	●	●
Harnstoff	●	●	●	●	●	●	●	●

# Einzelne Stoffe/Chemikalien

	Polypropylen (PP)		Polyethylen (PE)		Polyacetal (POM)		Polyamid (PA)	
	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	40 °C 140 °F
Heptan	●	●	●	●			—	—
Hexan	●	●	●	●	●		●	●
Igepal (50 %)	●	●			●	○		
Iso-Oktan	—	—	●		●		●	●
Isopropylalkohol	●	●	●	●	●	●	●	●
Jodkristalle	●	●	○	○	—	—	—	—
Kaliumhydroxid	●	●	●	●	●	●	○	
Kaliumiodid (3 % Jod)	●	●	●	●	●			
Kaliumpermanganat	●	○	●	●			—	—
Kaliumverbindungen	●	●	●	●	●	●	○	
Kerosin	○	—	○	○	●	●		
Kohlensäure	●	●	●	●			●	●
Kohlenstoffdisulfid	○	—	○	—			●	●
Kohlenstofftetrachlorid	○	—	○	—	●	○	●	●
Kokosöl	●	●	●	●	●	●		
Königswasser	—	—	○	—			—	—
Kresol	●	○	○	—			●	
Kupferverbindungen	●	●	●	●	●	●	●	
Lanolin	●	●	○	●				
Lauge (10 %)	●	●	●	●	●	●	●	
Laurinsäure	●	●	●	●	●			
Leinsamenöl	●	●	●	●	●	●	●	●
Lubricating Oil	●	○			●	●	●	○
Magnesiumverbindungen	●	●	●	●			●	
Maiskeimöl	●	●	●	●	○		—	—
Mangansulfat	●		●	●			○	○
Margarine	●	●	●	●				
Methylchlorid	○	○					●	●
Methylenchlorid	○	—	—	—			○	○
Methylethylketon	●	○	—	—	○	○	●	
Methylisobut(yl)keton	●	○						
Methylschwefelsäure	●	●	●	●				
Milch	●	●	●	●	●	●	●	●
Milchsäure	●	●	●	●	●		○	—
Mineralöl	○	—	●	○	●	●	●	
Molassen	●	●	●	●	●		●	●
Motoröl	●	○	○	—	●	●	●	●
Naphtha (Rohbenzin)	●	●	○	—			●	●
Natriumchlorid	●	●	●	●			—	—
Natriumhydroxid	●	●	●	●			—	—
Natriumhydroxid (60 %)	●	●	●	●			—	—
Natriumhypochlorit (5 % Cl)	●	○	●	○	—	—	○	
Natriumverbindungen	●	●	●	●				
Nitrobenzol	●	○	—				○	
Olivenöl	●	●	●	●				
Ölsäure	●	—			●	●	●	●
Oxalsäure	●	●	●	●				
Ozon	○	○	○	—	—	—	○	○
Palmitinsäure (70 %)	●	●	●	●				
Paraffin	●	●	●	●	●	●	●	●
Pathalsäure (50 %)	●	●	●	●				
Perchlorethenen	—	—	—	—			○	—
Perchlorsäure (20 %)	●	●	●	●				
Phenol	●	●	●	●			—	—
Phenol (5 %)	●	●	●	●			—	—
Phosphorsäure (30 %)	●	●	●	●		○	—	—
Phosphorsäure (85 %)	●	●	●	●			—	—
Quecksilber	●	●	●	●			●	
Salpetersäure	●							
Salpetersäure (30 %)	●	○	●	●	—	—	—	—
Salpetersäure (50 %)	○	—	●	○	—	—	—	—
Salzsäure (10 %)	●	●	●	●	—	—	—	—
Salzsäure (35 %)	●	●	●	●	—	—	—	—
Schwefel	●	●	●	●			●	●

# Einzelne Stoffe/Chemikalien

	Polypropylen (PP)		Polyethylen (PE)		Polyacetal (POM)		Polyamid (PA)	
	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F	20 °C 70 °F	60 °C 140 °F
Schwefelchlorid	●							
Schwefeldioxid	●	●	●	●	—	—	○	○
Schwefelige Säure	●		●	●			○	○
Schwefelsäure (10 %)	●	●	●	●	●	—	—	—
Schwefelsäure (50 %)	●	●	●	●	—	—	—	—
Schwefelsäure (70 %)	●	○	●	○	—	—	—	—
Silbercyanid	●	●						
Silbernitrat	●	●	●	●				
Stearinsäure	●	○	●	●	○		●	●
Stickstoffoxid	●							
Sulfaminsäure (20 %)	●	●			—	—		
Sulfatlaugen	●	●						
Terpentin	○	—	●	—	●		●	●
Terpentinersatz	○	—						
Tetrahydrofuran	○	—			○	○	●	
Toluene	—	—	—	—	○	—	●	●
Transformatorenöl	●	○	●	○			●	●
Treibstoff	○	○	○	—			●	
Tributylphosphat	●	○						
Trichloressigsäure	●	●	○				—	—
Trichloroethylene	—	—	—	—	○	○	○	—
Tricresylphosphat	●	○						
Trinatriumphosphat	●	●	●	●				
Wasch- und Reinigungsmittel	●	○					●	●
Wasserstoffperoxid (3 %)	●	●	●	●	●	●	○	○
Wasserstoffperoxid (90 %)	○	○	●	○	○	—	—	—
Wasserstoffsulfid	●	●	●	●			●	●
Wein	●	●	●	●	●	●	●	●
Weinsäure	●	●	●	●	●	●	●	○
Xylen	—	—	—	—	●	●	●	●
Zitronensäure (10 %)	●	●	●	●	●	●	●	●
Zitronensäure (40 %)	●	●	●	●	●	●	●	●
Zitrussäfte	●	●	●	●			○	

Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke unserer Produkte sowie der jeweiligen besonderen Gegebenheiten stellen unsere Gebrauchsanweisungen, Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Produkte nur allgemeine Richtlinien dar und entbinden den Besteller nicht von der eigenverantwortlichen Erprobung und Prüfung. Bei anwendungstechnischer Unterstützung durch uns trägt der Besteller das Risiko des Gelingens seines Werkes.

### **Forbo Siegling Service – jederzeit weltweit**

Forbo Siegling beschäftigt in der Firmengruppe weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Unsere Produkte werden in acht Ländern hergestellt; Gesellschaften und Landesvertretungen mit Materiallängern und Werkstätten finden Sie in über 50 Ländern. Forbo Siegling Servicestationen gibt es in mehr als 300 Orten der Welt.