
























Allura

Allura voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582 / Allura répond aux exigences de la norme EN-ISO 10582

		Allura 0.70	Allura 0.55
 Totale dikte Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,5 mm	2,2 mm
 Commercieel gebruik Usage commercial très intensif	EN-ISO 10874	34	33
 Industrieel gebruik Usage industriel général intense	EN-ISO 10874	43	42
 Collectie omvang Nombre de références		90	90
 Dikte slijtlaag Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm	0,55 mm
 Afmetingen tegel Dimension dalle	EN-ISO 24342	50x50 cm / 75x50 cm	50x50 cm / 75x50 cm
 Afmetingen strook Dimension lame	EN-ISO 24342	100x15 cm / 120x20 cm 100x25 cm / 150x28 cm	100x15 cm / 120x20 cm / 100x25 cm / 150x28 cm
 Totaalgewicht Poids total	ISO 23997	± 3600 g/m ²	± 3150 g/m ²
Aantal tegels per doos Conditionnement par carton: dalles		3.0 m ² (12 stuks / pièces) / 3.75 m ² (10 stuks / pièces)	3.0 m ² (12 stuks / pièces) / 3.75 m ² (10 stuks / pièces)
Aantal stroken per doos Conditionnement par carton: lames		3.0 m ² (20 stuks / pièces) / 2.9 m ² (12 stuks/pièces)/3.0 m ² (12 stuks/pièces) / 4.2 m ² (10 stuks / pièces)	3.0 m ² (20 stuks / pièces) / 2.9 m ² (12 stuks/pièces)/3.0 m ² (12 stuks/pièces) / 4.2 m ² (10 stuks / pièces)
 Haaksheid en rechtheid Perpendicularité et cambrage	EN 427	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm
 Slijtweerstand (groep) Résistance à l'usure (groupe)	EN 660-2	T	T
 Slipweerstand Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
 Contactgeluidreductie (Δ Lw) Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	6 dB	5 dB
 Geschikt voor bureaustoelen Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	Ja/Oui	Ja/Oui
 Indrukbestendigheid Résistance aux poinçonnements	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,04 mm	≤ 0,04 mm
 Kleurechtheid Résistance à la décoloration	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
 Weerstand tegen chemicaliën Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26787	Zeer goed Très bien	Zeer goed Très bien
 Dimensiestabiliteit Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%
 Warmteweerstand Isolation thermique	EN12664	0.7= 0,0145 m ² K/W*	0.55= 0,0122 m ² K/W*
Allura voldoet aan de eisen van EN 14041 Allura répond aux exigences de la norme EN 14041		EN 14041  0200130_DOP_306	
 Brandgedrag Réaction au feu	EN 13501	B _s -s1	B _s -s1
 Slipweerstand Résistance au glissement	EN 13893	DS - μ > 0,30	DS - μ > 0,30
 Warmtegeleidingcoëfficiënt Conductivité thermique	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK
 Persoonsoplading Chargement électrique des personnes	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

The quality and environmental management system of Forbo Coevorden B.V. (NL) where Forbo Allura is manufactured are certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001



Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be